

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 308-35

Peso di milligrammi, E1, 20 mg, Filo, acciaio inossidabile lucidato

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori

## PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pinzette 315-242 (poliammide   100 mm)                                                                                                    |
| 315-243     | Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile   105 mm)                                                                                          |
| 315-247     | Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica   136 mm)                                                                                |
| 317-009-600 | Astuccio per peso in alluminio 317-009-600 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel)   per classi E1 - M3   per formato Fracturegram)   |
| 318-270     | Pennelli 318-270                                                                                                                          |
| 338-090-200 | Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel)   per classi E1 - M2   per formato Bottone/compact)    |
| 347-009-400 | Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel)   per classi E1 - M2   per formato Bottone/compact) |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                               |
|----------|-------------------------------------------|
| 962-255  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-255 |
| 962-255R | Ricalibrazione DAkkS 962-255R             |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi